

## GPW6101T99

(BASE)

پوشش پایه آب، شفاف و براق مخصوص شیشه

خواص شیمیایی و فیزیکی	
میزان براقیت	براق
دستور العمل استفاده	
میزان پذیرش رنگدانه	این محصول میتواند با پیگمنت (رنگدانه) ترکیب و مورد استفاده قرار گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
زمینه	
زمینه	شیشه
آماده سازی زمینه	پیش از مصرف در صورت لزوم ناخالصی ها را پاک کرده (گرد و غبار، چربی، اثر انگشت و ...). استفاده از شعله برای چربی گیری در صورت امکان پیشنهاد میشود.
کاربرد	
افزودنی	AD33، درصد وزنی: ۲٪، درصد حجمی: ۲٪، استفاده از همزن مکانیکی پیشنهاد میشود.
آماده سازی محصول	محصول ارتقا دهنده چسبندگی به زمینه AD33 را در مقدار مورد نیاز به محصول افزوده و دستکم به مدت ۲ دقیقه هم بزنید. محصول آماده سازی شده به مدت ۲۴ ساعت قابل استفاده بوده و موجب افزایش چسبندگی پوشش روی شیشه خواهد شد. در صورت لزوم از آب تصفیه شده برای رقیق سازی محلول استفاده کنید. پس از گذشت ۲۴ ساعت در صورت عدم استفاده از محصول، آن را امحا کنید.
روش های اعمال	اسپری الکترواستاتیک با کاپ چرخنده: ۲۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ rpm با ویسکوزیته ۱۵-۲۰ (منطبق با استاندارد DIN4) اسپری رنگ: نازل ۰/۸ تا ۱/۲ میلی متر با ویسکوزیته ۱۵-۳۵ (منطبق با استاندارد DIN4) و فشار هوا ۱ تا ۲/۵ bar اسپری الکترواستاتیک توربو دیسک: ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ rpm با ویسکوزیته ۱۵-۳۵ (منطبق با استاندارد DIN4)
وزن مصرفی (g/sqm)	۵۰ تا ۱۲۰ گرم در هر متر مربع از سطح (پس از خشک شدن کامل پوشش، لایه نشانی بعدی مقدور نمیشود)

<b>خشک کردن</b>			
<b>خشک کردن کامل</b>		خشکایش اولیه در دمای اتاق ( ۲۰°C ) به مدت ۲۰ دقیقه. خشکایش کامل در دمای ۱۳۰°C (برای شیشه) دستکم برای ۳۰ دقیقه.	
<b>اطلاعات خشک کردن و شبکه ای شدن</b>		اطلاعات ذکر شده به صورت عمومی مورد اتکا بوده و شرایط نهایی کار منوط به بررسی زمان، جنس زمینه، ضخامت پوشش، دما، رطوبت محیط و تهویه کارگاهی است.	
<b>اطلاعات فنی</b>			
آزمون	واحد اندازه گیری	مقدار	آنالیز
DIN 4 Viscosity - MP04	ثانیه	۴۰/۰±۵/۰	ویسکوزیته کاپ
pH (u.pH) - MP13		۸/۷±۰/۵	pH
Density (g/ml) - MP01	g/ml	۱/۰۳±۰/۰۵	وزن مخصوص
<b>نگه داری</b>			
		۳۶۵ روز	عمر مفید
		نگه داری در دمای بالاتر از ۵°C و کمتر از ۳۵°C ضروری است	
		اطلاعات تکمیلی	
		پیش از استفاده به خوبی همزده شود. برای اخذ اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.	