

## GPW6101T10

(BASE)

پوشش پایه آب، شفاف و مات مخصوص شیشه

خواص شیمیایی و فیزیکی	
مات	میزان براقیت
دستور العمل استفاده	
این محصول میتواند با پیگمنت (رنگدانه) ترکیب و مورد استفاده قرار گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.	میزان پذیرش رنگدانه
زمینه	
شیشه	زمینه
پیش از مصرف در صورت لزوم ناخالصی ها را پاک کرده (گرد و غبار، چربی، اثر انگشت و ...). استفاده از شعله برای چربی گیری در صورت امکان پیشنهاد میشود.	آماده سازی زمینه
کاربرد	
AD33، درصد وزنی: ۲٪، درصد حجمی: ۲٪، استفاده از همزن مکانیکی پیشنهاد میشود.	افزودنی
محصول ارتقا دهنده چسبندگی به زمینه AD33 را در مقدار مورد نیاز به محصول افزوده و دستکم به مدت ۲ دقیقه هم بزنید. محصول آماده سازی شده به مدت ۲۴ ساعت قابل استفاده بوده و موجب افزایش چسبندگی پوشش روی شیشه خواهد شد. در صورت لزوم از آب تصفیه شده برای رقیق سازی محلول استفاده کنید. پس از گذشت ۲۴ ساعت در صورت عدم استفاده از محصول، آن را امحا کنید.	آماده سازی محصول
اسپری الکترواستاتیک با کاپ چرخنده: ۲۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ rpm با ویسکوزیته ۱۵-۲۰ (منطبق با استاندارد DIN4)	روش های اعمال
اسپری رنگ: نازل ۰/۸ تا ۱/۲ میلی متر با ویسکوزیته ۱۵-۳۵ (منطبق با استاندارد DIN4) و فشار هوا ۱ تا ۲/۵ bar	
اسپری الکترواستاتیک توربو دیسک: ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ rpm با ویسکوزیته ۱۵-۳۵ (منطبق با استاندارد DIN4)	وزن مصرفی (g/sqm)
۵۰ تا ۱۲۰ گرم در هر متر مربع از سطح (پس از خشک شدن کامل پوشش، لایه نشانی بعدی مقدور نمیشود)	

<b>خشک کردن</b>			
<b>خشک کردن کامل</b>		خشکایش اولیه در درمای اتاق ( ۲۰°C ) به مدت ۲۰ دقیقه. خشکایش کامل در دمای ۱۳۰°C (برای شیشه) دستکم برای ۳۰ دقیقه.	
<b>اطلاعات خشک کردن و شبکه ای شدن</b>		اطلاعات ذکر شده به صورت عمومی مورد اتکا بوده و شرایط نهایی کار منوط به بررسی زمان، جنس زمینه، ضخامت پوشش، دما، رطوبت محیط و تهویه کارگاهی است.	
<b>اطلاعات فنی</b>			
آزمون	واحد اندازه گیری	مقدار	آنالیز
DIN 4 Viscosity - MP04	ثانیه	۴۰/۰±۵/۰	ویسکوزیته کاپ
pH (u.pH) - MP13		۸/۷±۰/۵	pH
Density (g/ml) - MP01	g/ml	۱/۰۳±۰/۰۵	وزن مخصوص
<b>نگه داری</b>			
		۳۶۵ روز	عمر مفید
		نگه داری در دمای بالاتر از ۵°C و کمتر از ۳۵°C ضروری است	
		اطلاعات تکمیلی	
		پیش از استفاده به خوبی همزده شود. برای اخذ اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.	