



سری مرکب‌های ۷۰؛

مرکب‌های سری ۷۰ مگا، مناسب چاپ اسکرین روی زمینه PVC سخت و نرم می‌باشد. جلوه کدر این مرکب‌ها موجب عدم بازتاب نور و کاربرد خوب در چاپ نمادها و برچسب‌ها می‌شود. این مرکب‌ها مناسب استفاده در پنجره‌های اتوماتیک، کاغذهای بازیافتی، برچسب‌ها، استندهای تبلیغاتی، بنرها، پلاک‌ها و ظروف نرم هستند. SSI 888# خشک شدن این رده مرکب پس از تبخیر حلal موجود در ساختار آن اتفاق می‌افتد. استفاده از حلal # (خشک شدن معمولی) و حلal # SSI 718 (خشک شدن سریع) در مرکب‌های سری ۷۰ پیشنهاد می‌شود.

فام‌های استاندارد مرکب:

فام‌های اصلی مرکب و کاربردهای آنان توسط شرکت مگا مشخص شده است و فام‌های جدید از ترکیب دو یا چند فام اصلی طبق استاندارد قابل تهیه است.

ردیف	کد محصول	فام رنگی	ردیف	کد محصول	فام رنگی
۱	7011	زرد لیمویی	۱۰	7046	صورتی
۲	7012	زرد روشن	۱۱	7048	بنفش
۳	7013	زرد روشن	۱۲	7050	لاجوردی
۴	7015	زرد طلایی	۱۳	7053	آبی
۵	7016	طلایی	۱۴	7063	سبز
۶	7025	نارنجی	۱۵	7075	مشکی
۷	7026	قرمز پرتقالی	۱۶	7083	سفید
۸	7035	قرمز	۱۷	7095	وارنیش، بی‌رنگ
۹	7042	قرمز رُز			



مرکب‌های سری ۷۰



نسخه / ۱۰ ۲۰۲۲

اطلاعات فنی / کاربرد:

۱ - ملزومات مورد استفاده:

استفاده از توری های ۹۰ الی ۱۲۰ نتیجه بهتری در پی دارد.

۲ - رقیق سازی:

مرکب های سری ۷۰ سریع خشک میشوند. افزودن ۱۵٪ الی ۲۰٪ از حلال #718 SSI به مرکب برای استفاده در شرایط متداول چاپ پیشنهاد میشود. در چاپ‌های کوچک و هوای بسیار گرم از حلال #888 SSI استفاده شود.

۳ - خشک کردن:

تحت شرایط کنترل شده تهویه و رطوبت و جداسازی مناسب قطعات، حلال مرکب‌های این سری به ۲۰ دقیقه زمان جهت تبخیر کامل نیاز دارند که به معنای خشک شدن مرکب است.

۴ - شستشو:

استفاده از محصول #777 SSI جهت شستشوی توری شابلون پیشنهاد میشود.

۵ - خدمات تطبیق و تنظیم رنگ:

توان تطبیق و تنظیم رنگ برای مشتریان فراهم است. برای این منظور اطلاع از جنس زمینه، مش توری و نمونه رنگ‌های مصرفی ضروری است.

توجه:

۱- استفاده از افزودنی‌های متنوع در مواد زمینه، تاثیر زیادی روی مقاومت و چسبندگی مرکب‌ها دارد. چربی گیری و آماده سازی مناسب زمینه چاپ پیش از اعمال مرکب ضروریست.

۲- این دسته از مواد در صورت رعایت اصول بهداشت و ایمنی، مضر نیستند. با این حال، همچون تمام مواد شیمیایی، عدم تماس با پوست و شستشو با آب فراوان در صورت آلودگی لازم است. در صورت تماس با چشم، شستشو با آب فراوان و انجام توصیه‌های پزشکی ضروری است.



مرکب‌های سری ۷۰



نسخه ۱۰ / ۲۰۲۲

-۳- اطلاعات مندرج در این سند بر اساس علم و تجربیات چند ساله گردآوری شده است. با این حال شرایط استفاده از مرکب تاثیر زیادی در کیفیت نهایی چاپ دارد. به همین دلیل پیشنهاد میشود محصول مورد نظر ابتدا در حجم کم تهیه و در شرایط کارگاه مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.