

ردیف	سری مرکب	کد رنگ‌های تامین شده	نوع مرکب	سطح چاپی	حلال (ها)	خشک کردن	توری پیشنهادی	تمیز کردن شابلون	توضیحات
۱	PPG	۱۰۱۲-۱۰۳۵- ۱۰۵۰-۱۰۵۳- ۱۰۷۵-۱۰۸۳- ۱۰۹۵	پایه حلال، چاپ اسکرین	PP پلی پروپیلن خام و فراوری شده	SSI 7000# خشک شدن عادی، افزودن ۱۵٪ SSI 7600# خشک شدن کند	خشک‌کشی سطحی: ۲۰ دقیقه خشک‌کشی کامل: ۲۴ ساعت	۸۰-۱۲۰، یا فیلم‌های مستقیم	SSI 3000#	۴۰ متر مربع خروجی چاپ به ازای هر کیلوگرم مرکب، چسبندگی بالا، مقاومت به الکل بالا، براقیت بالا،
۲	PET	۱۰۷۵-۱۰۸۳	پایه حلال، چاپ اسکرین	فیلم و سوییچ ممبران پلی استر، لیبل‌های پشت چسب دار	5000#، افزودن ۱۰ الی ۱۵٪	خشک‌کشی سطحی: ۱۰-۲۰ دقیقه کوره: ۸۰ درجه، ۲۰ دقیقه خشک‌کشی کامل: ۲۴ ساعت	-	SSI 3000#	مقاومت بالا در برابر بنزین، الکل، مواد شیمیایی، خط و خش. نیمه براق
۳	PSG	۱۰۷۵-۱۰۸۳	پایه حلال، چاپ اسکرین	PS, ABS, PVC, PC	SSI 2000# خشک شدن عادی، افزودن ۱۰٪-۱۵٪ SSI 2200# خشک شدن کند	خشک‌کشی سطحی: ۵ الی ۱۰ دقیقه در دمای محیط	چاپ‌های دقیق: توری ۱۲۰ چاپ‌های تن پلات: توری ۷۷	SSI 3000#	پوشش بالا، مقاوم در برابر الکل و سایش. لزوم بررسی استحکام روی قطعات PVC پیش از مصرف.
۴	EB	۱۰۷۵	پایه حلال، چاپ اسکرین	PVC سخت و نرم	SSI 888# خشک شدن عادی، افزودن ۱۵٪ الی ۲۰٪ SSI 718# خشک شدن سریع	خشک‌کشی سطحی: ۱۵ الی ۳۰ دقیقه در دمای محیط	۹۰-۱۲۰	SSI 3000#	۲۵-۳۰ متر مربع خروجی چاپ به ازای هر کیلوگرم مرکب، مات، چسبندگی و مقاومت بالا
۵	80 series	۸۰۱۲-۸۰۱۵- ۸۰۳۵- ۸۰۵۰- ۸۰۵۳- ۸۰۶۳- ۸۰۷۵-۸۰۸۳	پایه حلال، چاپ اسکرین	PVC سخت و نرم	SSI 888# خشک شدن عادی، افزودن ۱۵٪ الی ۲۰٪ SSI 718# خشک شدن سریع	خشک‌کشی: ۲۰ دقیقه در دمای محیط	۹۰-۱۲۰	SSI 777#	روشنایی بالا، ۴۵ ۳۰ متر مربع خروجی چاپ به ازای هر کیلوگرم مرکب، سرعت خشک شدن بالا، کاربرد در استندها و بنرهای تبلیغاتی، پنجره‌ها، برجسب‌ها
۶	70 series	۷۰۷۵-۷۰۸۳	پایه حلال، چاپ اسکرین	PVC سخت و نرم	SSI 888# خشک شدن عادی، افزودن ۱۵٪ الی ۲۰٪ SSI 718# خشک شدن سریع	خشک‌کشی: ۲۰ دقیقه در دمای محیط	۹۰-۱۲۰	SSI 777#	رنگ مات و کدر، ۲۵-۳۰ متر مربع خروجی چاپ به ازای هر کیلوگرم مرکب، سرعت خشک شدن بالا، کاربرد در استندها و بنرهای تبلیغاتی، پنجره‌ها، برجسب‌ها